

Söderköping Juni 12, 2019

HTC Superfloor™ Bronze

Für HTC Superfloor™ Bronze gelten die folgenden besonderen Anforderungen an Betonböden, deren Oberflächen nach dem HTC Superfloor™-Konzept behandelt werden.

GUSS

Damit der Boden ein einheitliches Aussehen erhält, ist der Guss von größter Bedeutung. (Ein schlecht gegossener Boden muss kostspielig geschliffen werden, und selbst wenn die Eigenschaften eines polierten Bodens erreicht werden können, ist die Oberfläche durch ungleichmäßige Zuschläge, Risse usw. beeinträchtigt.) Das HTC Superfloor™-Verfahren an sich ist kein Verfahren zur Vermeidung von Rissen im Boden usw.

Das Aussehen der Oberfläche eines HTC Superfloor™ Bronze hängt ausschließlich von der Erscheinung des Betons ab. Farbunterschiede in der Oberfläche sind normal.

Aufgrund früherer Erfahrungen können wir die folgenden Tipps und Hinweise für die Vorbereitung des Gießens geben:

1. Die Oberfläche sollte maschinell abgezogen werden. (Um eine möglichst porenfreie und ebene Oberfläche zu erreichen, ist ein gründliches maschinelles Abziehen erforderlich.)
2. Die Oberfläche sollte stark geglättet werden, um eine möglichst glatte, dichte und harte Oberfläche zu erhalten.
3. Normalerweise sollte die Betonoberfläche nach dem Gießen 5–7 Tage unter Kunststoffolie wasserhärten, bevor mit dem Schleifen begonnen wird.
4. Die Oberfläche darf beim Imprägnieren nicht mit Wasser durchtränkt sein. Maximaler Wassergehalt: 5 %. (Dadurch kann die Silikatlösung in den Beton eindringen und mit ihm reagieren.)
5. Soll der fertige Boden die Klasse A nach Hus AMA 14, Tabelle 43 DC/1, erfüllen, muss er vor der Anwendung der HTC Superfloor™-Methode ebenfalls diese Anforderungen erfüllen. Gleiches gilt auch für Böden der Klasse B. (Dies muss bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden. Die vorhandene Betonoberfläche wird durch Schleifen veredelt. Kleine Unregelmäßigkeiten können korrigiert werden, aber das Schleifen ist zeitaufwendiger.)

SCHLEIFPROZESS

Mit den 3–4 Feinschleifschritten* soll der Feinschliff der Oberfläche erreicht werden.

Während des Schleifprozesses wird die Betonoberfläche mit einem Verdichter, HTC Cure+, behandelt.

Nach dem letzten Feinschliff mit einem roten kunstharzgebundenen Diamanten (z. B. DX7, SR7, BB7, FL7, FENIX7 oder REP7) wird der Boden mit einer Scheuermaschine mit einem diamantimprägnierten Pad und einer geeigneten Steinseife, die gemäß den Dosieranweisungen mit Wasser gemischt wird, gereinigt.

Alternativ zur letzten Anweisung, wenn ein erhöhter Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in den Boden erforderlich ist: Nach dem letzten Feinschliff wird die Betonoberfläche mit HTC-Fleckenschutz behandelt. Dies muss als Zusatzleistung bestellt werden.

DER FERTIGE BODEN

Ein Betonboden, der zu einem HTC Superfloor™ verarbeitet wurde, kann sofort eingesetzt werden und weist bereits Eigenschaften wie Glätte, hohe Reinigungsfähigkeit, gute Reibung sowie hohe Abnutzungsfestigkeit und Beständigkeit auf. Der Boden ist sehr leicht zu reinigen. Um diese Eigenschaften zu erhalten, muss er mit diamantimprägnierten Pads (3000er Körnung) gereinigt werden, die auch eine kontinuierliche Bodenpflege ermöglichen. Die Reinigung erfolgt völlig frei von Chemikalien und es wird nur reines Leitungswasser als Zusatz verwendet. Da Beton hauptsächlich ein Naturmaterial ist, sollte bei Bedarf Natursteinseife während des Reinigungsprozesses hinzugefügt werden.

Wurde die Oberflächenbehandlung mit HTC-Fleckenschutz durchgeführt, verfügt der Boden über einen erhöhten Schutz vor Flecken, d. h. die meisten verschütteten Flüssigkeiten können innerhalb von 30–45 Minuten ohne Rückstände entfernt werden.

Für neu geschliffene Betonböden: Restwasser in Form von Ansammlungen/Rinnsalen sollte nicht austrocknen/verdampfen, da dies zu einer Reaktion in Form von Ausfällungen oder dauerhaften Unterschieden der Oberfläche führen kann. Die Festigkeit nimmt mit der Zeit zu und nach ca. 2 Monaten sind Reaktionen nicht mehr wahrscheinlich. Große Mengen Flüssigkeit sollten jedoch nicht auf dem Boden trocknen, da ein HTC Superfloor™ kein versiegelter Boden ist. Beton wird von korrosiven Substanzen wie starken Säuren oder Laugen angegriffen, die sofort entfernt werden müssen.

Verfügt der Boden über eine Schutzschicht**, muss der gesamte Boden gleichmäßig austrocknen, da es sonst zu dauerhaften Farbunterschieden kommen kann. Verwenden Sie Klebeband nicht direkt auf dem Beton.

**Sehen Sie sich den kompletten Schleifprozess für den HTC Superfloor™ – Bronze im HTC-Schleifleitfaden unter www.htc-floorsystems.com an.*